

GARNI'SPRAY LIGHT

Enduit Airless & Manuel 3 en 1 Formule allégée
Polyvalent pour garnir, lisser
et coller des bandes à joint
Application mécanisée,
manuelle ou au rouleau



LES + PRODUIT

- Enduit allégé en pâte prêt à l'emploi
- Polyvalent pour garnir, lisser et coller des bandes à joint
- Application airless (buse 5.31 ou 5.33) ou manuelle (rouleau spécial enduit & lisseuse)
- Bon pouvoir couvrant et excellente glisse
- Grand confort d'application et pénibilité moindre grâce aux charges légères
- Temps ouvert allongé pour faciliter le lissage après application
- Bonne tenue sur les outils
- Possibilité de redoubler frais sur frais (2 passes dans la journée)
- Facile à poncer après séchage complet (grain 220)

NATURE

- Enduit en pâte (émulsion acrylique en phase aqueuse à base de charges spécifiques légères).

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur d'application	3mm
Classification (EN 16566)	G3S2V0W0A0C0R0
Classification (NF T36-005)	Famille III - Classe 2
Classification air intérieur	C
Densité	1,19 ± 0,07
Ph	7.5 - 9.5
Taux de COV	140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010) ce produit contient < 140 g/l COV max.
Temps d'utilisation	Illimité (prêt à l'emploi)
Consommation	0.9 - 1.0 L/m ² /mm
Adhérence - Mpa	> 3.0 Kg/cm ² sur ciment
Granulométrie maximum	200 microns
Nettoyage des outils	À l'eau
Conditionnement	En seau hermétique de 15 L
Délai de stockage	12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.

LES SUBJECTILES

- Béton bullé, béton cellulaire, maçonnerie brute, préfabriqués
- Enduits de ciment, plâtre, plaques de plâtre
- Anciens fonds peints absorbants, toile de verre poncée et gouttelette poncée. Ne pas appliquer sur fonds bloqués et non absorbants.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Conformément aux DTU 59.1, 59.4, les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents.
- Les anciens subjectiles fragilisés et les plâtres morts pulvérulents ou affaiblis, doivent être impérativement consolidés au préalable avec un durcisseur de fonds pour faciliter la bonne adhérence de l'enduit
- Les parties écaillées et désolidarisées doivent être grattées et éliminées jusqu'à l'obtention d'un subjectile solide, sain et consistant. Une couche de durcisseur sera ensuite appliquée afin d'éliminer tous résidus de poussières.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de : **A+** (très faibles émissions) à **C** (fortes émissions).

GARNI'SPRAY LIGHT

MISE EN ŒUVRE

Préparation

- Enduit en pâte prêt à l'emploi (très bonne rhéologie) • Ne pas diluer

Application

- Pistolet Airless (buse 5.31 ou 5.33) • Manuelle (rouleau spécial enduit & lisseuse)
- S'applique en général en 2 passes (dégrossissage/garnissage et lissage). • Appliquer en conditions de température et d'humidité ambiante favorables (ne pas appliquer sur supports froids ou surchauffés, en cas d'hygrométrie élevée supérieure à 65% HR, ou en cas de température inférieure à +8°C).
- Une application en forte épaisseur peut générer un retrait important, des craquellements au séchage, et un allongement du temps de séchage.

Application AIRLESS

- Malaxer préalablement le produit afin de le rendre plus fluide. • Appliquer le produit en le pulvérisant à une distance comprise entre 70 et 100 cm du support, avec une buse 5.31 ou 5.33. • Après pulvérisation, lisser avec une lame à enduire ou une lisseuse large. • Il est conseillé d'appliquer une ou plusieurs couches croisées selon l'irrégularité du support. • Sur béton banché, appliquer en 2 passes lissées croisées pour débiller • Après séchage complet, poncer puis imprimer.

Application au rouleau

- Malaxer préalablement le produit afin de le rendre plus fluide. • Imprégner le rouleau en le plongeant dans la pâte, puis répartir uniformément l'enduit sur le support.
- Après application, lisser avec une lame à enduire ou une lisseuse large.
- Après séchage complet, poncer puis imprimer.

SÉCHAGE

- Selon les conditions de mise en œuvre (épaisseur appliquée, température, nature du support, humidité ambiante...)

Pour une couche de 1 mm d'épaisseur :

environ 12-24 heures

Délai de mise en peinture :

Après séchage complet (environ 24 h selon les conditions ambiantes). Peut être recouvert par tous types d'enduits de finition et impressions compatibles selon les règles en vigueur.

RECOMMANDATIONS SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Manipulation et stockage

- Produit non inflammable • Éviter tout contact avec la peau et les yeux • Ne pas fumer, manger ou boire pendant l'application • Respecter les règles d'hygiène et de sécurité • Conserver hors de portée des enfants

Premiers soins et mesures de protection de la personne

- Protection respiratoire : bien que ne présentant aucun risque spécifique lors d'inhalation, il convient, lors de la manipulation du produit, de porter un masque filtrant. • Protection oculaire : en cas de contact avec l'œil, retirer le cas échéant les lentilles de contact, laver abondamment avec de l'eau propre et fraîche pendant plusieurs minutes. Puis consulter un spécialiste si besoin. Porter des lunettes de protection. • Contact avec la peau : laver avec de l'eau et du savon, protéger les zones exposées avec de la crème protectrice. • En cas d'ingestion accidentelle, consulter rapidement un médecin. Rester au repos et ne jamais provoquer le vomissement.

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Fabriqué en Union Européenne pour le GAD par une société certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.

LES PRODUITS DE PRÉPARATION

LES ENDUITS EN PÂTE

Fiche n° 784 • Décembre 2022
Document non contractuel • Annule et remplace toute Fiche Technique antérieure relative au même produit.