



TETRA IMPRESS

IMPRESSION TRADITIONNELLE AUX RÉSINES ALKYLDES EN PHASE SOLVANT

Classification :

- **AFNOR NF T 36-005 : Famille I- Classe 4a**

Usages

- ❖ Intérieur / Extérieur, pièces sèches et humides
- ❖ Destinée aux supports courants du bâtiment (sauf supports alcalins), aux fonds farinant et aux boiseries
- ❖ Travaux neuf et rénovation

Propriétés

- ❖ Favorise l'adhérence des enduits et peintures
- ❖ Régularise la porosité des supports
- ❖ Améliore l'opacité des systèmes
- ❖ Recouvrable par de nombreuses finitions phases aqueuses et solvants et revêtements muraux collés et papiers peints
- ❖ Bloque les fonds absorbants et les fonds bois
- ❖ Microporeux : laisse respirer le bois
- ❖ Bon pouvoir mouillant
- ❖ Séchage rapide

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- ❖ Mat, tendu

Brillant spéculaire

- ❖ < 10 sous 60°

Densité du blanc

- ❖ 1,54 Kg/L

Extraits secs

- ❖ 76% en poids
- ❖ 53% en volume

COV

- ❖ Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 749 g/L de COV.

Séchage et durcissement

A 20°C et 65% H.R.

- ❖ Hors poussière : 2 heures
- ❖ Sec : 6 heures
- ❖ Recouvrable : 12 heures

Cdt / Teintes

- ❖ Blanc et teintes pastel à partir du blanc courant.
- ❖ Disponible en 1L, 3L et 15L

Rendement

(Selon la norme NF T 30-073)

- ❖ 8 à 14 m²/L selon la porosité du fonds.

Matériel d'application

- ❖ Brosse, rouleau, pistolet.

Dilution

- ❖ Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi. Diluer sur fonds poreux de 5 à 15% au White Spirit en fonction du support
- ❖ Pistolet : Dilution de 5 à 10% au white spirit ou à l'Essence F

Conservation

- ❖ 2 ans en emballage d'origine, non ouvert
- ❖ Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien refermer le bidon après usage.

TETRA IMPRESS

Mise en œuvre

- Nettoyage des outils** ❖ Au White Spirit, immédiatement après usage.
- Conditions climatiques** ❖ Eviter tous supports gelés, humides ou condensant.
❖ Conformes au DTU 59.1
- Supports**
- Non revêtus ❖ Etat et qualité conformes au DTU 59.1
❖ Intérieurs :
❖ Plâtre et dérivés, y compris les carreaux de plâtre hydrofugés et pulvérulents
❖ Supports à base de liants hydrauliques, préalablement enduits
❖ Intérieurs et extérieurs :
❖ Bois et dérivés de bois, sauf, en pièces très humides, les bois tels que : Teck, Iroko, Doussier, Western Red Cedar (prescription spéciale)
- Revêtus ❖ Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes monocomposantes
❖ Autres supports : nous consulter
- Ne pas appliquer sur** ❖ Badigeons et huiles chaulées
- Préparation des fonds** ❖ Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières :
- Non revêtus ❖ Liants hydrauliques : Enduisage obligatoire.
❖ Bois et dérivés : Dégraissage avec DILUANT EPOXY MP. si nécessaire avant impression
- Revêtus ❖ Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Tableau de mise en œuvre

Impression ou primaire*	1 couche de TETRA IMPRESS
Finition	1 ou 2 couches de peintures de finition en phase solvant ou aqueuse, papiers peints et revêtement muraux (pour ces derniers, dilution impérative)

*Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Recommandations particulières

- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- ❖ Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
- ❖ En intérieur : Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.

Hygiène et Sécurité

- ❖ Produit non classé dangereux selon les directives en vigueur.
- ❖ Consulter la fiche de données de sécurité (plasdox.com)

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

« Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site plasdox.com. »